

# VM 032-150

矿物油



## 久经考验的性能

久经考验的矿物油，适用于标准工业应用，最高温度 80 °C

## 具有成本效益

久经考验的磨损保护，维护成本低

## 可靠

理想润滑性能，出色适配 Busch 普旭真空泵，防止密封泄漏

# VM 032-150

矿物油



VACUUM SOLUTIONS

	VM 032	VM 068	VM 100	VM 150
润滑剂基料	矿物油	矿物油	矿物油	矿物油
粘度等级	ISO VG 32	ISO VG 68	ISO VG 100	ISO VG 150
40 °C 时的运动粘度	32 mm <sup>2</sup> /s	68 mm <sup>2</sup> /s	100 mm <sup>2</sup> /s	150 mm <sup>2</sup> /s
100 °C 时的运动粘度	5.2 mm <sup>2</sup> /s	8.5 mm <sup>2</sup> /s	10.7 mm <sup>2</sup> /s	14.5 mm <sup>2</sup> /s
15 °C 时的密度	0.872 kg/l	0.884 kg/l	0.880 kg/l	0.891 kg/l
闪点 (COC)	225 °C	235 °C	265 °C	275 °C
倾点	-18 °C	-15 °C	-12 °C	-12 °C

您想了解更多吗?

直接联系我们!  
info@busch-china.com 或 +86 (0)21 67 60 08 00



填写联系表单



马上拨打电话