

VM 032-150

Minerální oleje



Osvědčený výkon

Osvědčené minerální oleje pro standardní průmyslová použití, pro teploty až 80 °C

Úsporný

Osvědčená ochrana proti opotřebení, nižší náklady na údržbu

Spolehlivý

Optimální mazací vlastnosti, dokonale přizpůsobené pro vývěvy Busch zabraňují úniku díky těsnění

VM 032-150

Minerální oleje



VACUUM SOLUTIONS

	VM 032	VM 068	VM 100	VM 150
Základní mazivo	Minerální	Minerální	Minerální	Minerální
Třída viskozity	ISO VG 32	ISO VG 68	ISO VG 100	ISO VG 150
Kin. viskozita při 40°C	32 mm ² /s	68 mm ² /s	100 mm ² /s	150 mm ² /s
Kin. viskozita při 100°C	5,2 mm ² /s	8,5 mm ² /s	10,7 mm ² /s	14,5 mm ² /s
Hustota při 15° C	0,872 kg/l	0,884 kg/l	0,880 kg/l	0,891 kg/l
Bod vzplanutí (COC)	225 °C	235 °C	265 °C	275 °C
Bod tečení	-18 °C	-15 °C	-12 °C	-12 °C

CHCETE SE DOZVĚDĚT VÍCE?

Kontaktujte nás přímo!
info@buschvacuum.cz nebo +420 530 504 410



KONTAKTNÍ FORMULÁŘ



ZAVOLEJTE IHNEDE