

# VMA 055

Aceite mineral



## Rendimiento probado

Aceites minerales probados, para aplicaciones industriales estándar, para temperaturas de hasta 80 °C

## Rentables

Protección probada contra el desgaste, menos costes de mantenimiento

## Fiables

Propiedades de lubricación óptimas, perfectamente adaptados a las bombas de vacío Busch, evitan fugas en el sellado

# VMA 055

Aceite mineral



| VMA 055                  |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Lubricante de base       | Mineral                |
| Clase de viscosidad      | ISO VG 55              |
| Viscosidad cin. a 40 °C  | 55 mm <sup>2</sup> /s  |
| Viscosidad cin. a 100 °C | 8,1 mm <sup>2</sup> /s |
| Densidad a 25 °C         | 0,870 kg/l             |
| Punto de ignición (COC)  | 213 °C                 |
| Punto de fluidez         | -15 °C                 |

## ¿LE GUSTARÍA SABER MÁS?

Contáctenos directamente!  
[info@busch.com.mx](mailto:info@busch.com.mx) o +52 (81)83 1113 85



FORMULARIO DE CONTACTO



LLÁMENOS